



PALL-X 325

1-zložkový základný lak na vodnej báze pre nanášanie valčekom alebo špachtľou pre veľmi savé druhy parkiet a dielce, kde hrozí bočné zlepenie

Použitie:

1- zložkový základný parketový lak na vodnej báze na prípravu povrchov parkiet pred náterom vrchným lakom.

Vhodný okrem iného pre úpravu povrchov:

- zbrúsených parketových a drevených podláh
- drevených stavebných dielov v interiéroch
- vhodný na teplovodné podlahové kúrenie
- vyššia istota spracovania (väčšie plochy, savé a svetlé dreveniny)
- vhodný pre športové drevené povrchy pod protišmykové športové laky na vodnej báze

Upozornenie:

Použiteľný všade tam, kde budú lakované veľmi savé druhy dreva, akými sú buk, javor, jaseň atď. a kde nie je požadované zintenzívnenie tónu dreva.

Vlastnosti výrobku/ prednosti:

1-zložkový parketový základný lak na vodnej báze pre nanášanie valčekom alebo špachtľou so svetlým rovnomerným prejavom. Minimalizuje nebezpečenstvo stôp po ťahu špachtľou na silno savých druhoch dreva.

- Pripravený na použitie
- Ľahko spracovateľný
- Veľmi dobrá plniaca schopnosť
- Optický obraz bez škvŕn
- Minimalizuje bočné zlepenie
- Nezvýrazňuje kresbu dreva
- Odpovedá TRGS 617
- GISCODE W 2+
- EMICODE EC1 PLUS

Technické údaje :

Druh balenia :	umelohmotný kanister
Dodávané balenie:	5 l
Skladovateľnosť :	min. 12 mesiacov
Farba:	biela - nepriesvitná
Spotreba :	cca. 100 – 130 ml/m ² (1 x valčekom)
	cca. 60 ml/m ² (2 x špachtľou)
Teplota pri spracovaní:	18 - 25°C na podlahe
Suchý proti prachu:	po cca. 60 minútach * (pri nanášaní valčekom)
	po cca. 45 minútach (pri nanášaní špachtľou)
Prelakovanie:	po cca. 120 minútach* (pri nanášaní valčekom)
	po cca. 60 minútach* (pri nanášaní špachtľou)

*Pri normálnych klimatických podmienkach.



PALLMANN

bringt's auf den Punkt.

PALL-X 325

Príprava podkladu:

Po dokonalom vytvrdnutí lepidla môže začať úprava povrchu. Prebrúsenie urobiť valcovou brúskou, brúsnym papierom Pallmann so zrnitosťou 36 až 60. Potom sa špáry vytmelia tmelom PALL-X KITT. Následne jemne zbrúsiť brúsnym papierom Pallmann zrnitosti 100 (valcová brúska) a pri veľmi vysokých požiadavkách na kvalitu povrchu brúsnou mriežkou Pallmann zrnitosti 120. Povrch určený k náteru základným lakom musí byť po poslednom jemnom brúsení čistý, suchý a zbavený brúsneho prachu a nečistôt.

Spracovanie:

1. Nádobu pred použitím nechať aklimatizovať na priestorovú teplotu a dobre pretrepať, následne obsah preliať do čistej lakovacej nádoby Pallmann.
2. Naniesť 1 vrstvu PALL-X 325 valčekom Pallmann WL na vodné laky rovnomerne a sýto na podklad. Ak bude základný lak nanášaný špachtľou, naniesť najmenej 2 vrstvy krížom cez seba, pritom zabrániť stopám po ľahu špachtľou a presahom.
3. Plochu natretú základným lakom je možné prelakovať vrchným lakom po:
cca. 120 minútach pri nanášaní valčekom
cca. 60 minútach pri nanášaní špachtľou
4. Základný lak nesmie schnúť cez noc a musí byť v každom prípade ešte v ten istý deň najmenej 1 krát prelakovaný vrchným lakom.
5. Nástroje po použití očistiť vodou.

Údaje o spotrebe:

Odporúča sa 1 krát valčekovať alebo 2 krát špachtľovať.

Spôsob nanášania	Spotreba	Výdatnosť z 1 litru
1 x valčekom	100 – 130 ml/m ²	7 – 10 m ²
2 x špachtľovanie	60 ml/m ²	15 – 17 m ²

Dôležité upozornenie:

- Originálne balenie sa dá pri skladovaní v miernom chlade uchovávať najmenej 12 mesiacov. Chrániť pred mrazom a nevystavovať teplote nad 40°C. Načaté balenie tesne uzavrieť a obsah rýchlo spotrebovať!
- Najlepšie spracovateľný pri 18 - 25°C , relatívnej vlhkosti vzduchu > 35% a < 65%. Nízke teploty a vysoká vlhkosť vzduchu predlžujú a vysoké teploty a nízka vlhkosť vzduchu skracujú dobu schnutia.
- U niektorých nie úplne obvyklých parketových drev (exotických) odporúčame vyžiadanie odborne technického poradenstva.
- U dokonale zbrúsených viacvrstvových parkiet sa musí základný lak PALL-X 325 naniesť 2x špachtľou.
- Základný lak nesmie schnúť cez noc.
- Základný lak sa nesmie brúsiť.
- Odporúčame dbať okrem iného na nasledujúce normy a odporúčania: DIN 18356 „Parketárske práce“

Ochrana práce a životného prostredia:

GISCODE W 2+

– lak na vodnej báze, obsah rozpúšťadiel do 15 %. V zmysle predpisov TRGS 617 je vhodný ako náhrada za silne rozpúšťadlové prostriedky na úpravu povrchu parkiet. Pri spracovaní zásadne odporúčame používať ochranný krém na pokožku ako aj vetranie pracovných priestorov.

Likvidácia:

Zvyšky výrobku pokiaľ možno zhromaždíte a ďalej použijete. Nevylievajte do kanalizácie, do vód alebo do zeme. Umelohmotné nádoby bezo zvyšku vyprázdnené a bez kvapiek sú recyklovateľné (Interseroh). Nádoby s tekutými zvyškami ako i zhromaždené tekuté zvyšky výrobkov sú považované za zvláštny odpad, s vytvrdnutými zvyškami obsahu za stavebný odpad.



PALLMANN
bringt's auf den Punkt.